

DE	ZENCHROMA®
Universal Composite	
Verarbeitungsanleitung	

Zenchroma ist ein lichthärtendes, hochglanzpolierbares Komposit mit einem ultrafeinen, röntgen-opaken Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chameloneffekt eine optimale Farb Anpassung der Füllung ermöglichen. Es gelten die Richtlinien und Vorgaben der DIN EN ISO 4049. Zenchroma ist in Spritzen und Komputeln erhältlich. Die Komputeln sind für den einmaligen Gebrauch. Bitte nicht mehrfach verwenden, da eine Kontamination und Keimbildung sonst nicht ausgeschlossen werden kann.

Zusammensetzung
Glaspulver, Diurethan dimethacrylat, Siliziumdioxid, Bis-GMA, 1,4-Butandiol dimethacrylat.

Gesamtfüllstoff
75 Gew-% (53 Vol.-%) anorganische Füllstoffe (0,005-3,0 µm)

Indikation

- Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klassen I, II, III, IV und V nach Black.
- Inlays, Onlays und Veneers
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Schienung von gekleckerten Zähnen
- Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik

Art der Anwendung – Vorbehandlung

Vor der Behandlung die Zahnoberfläche mit einer fluoridfreien Polierpaste reinigen, Farbauswahl im noch feuchten Zustand mit der Vita®-Farb-skala vornehmen.

1. Kavitätenpräparation

Zahnarz substanzschonende Präparation der Kavität gemäß den allgemeinen Regeln der Adhäsivtechnik. Im Frontzahnbereich sind alle Schmelzränder anzuschärfen. Im Seitenzahnbereich dagegen keine Abschraßung der Ränder vornehmen und Federränder vermeiden. Anschließend Kavität mit Wasserspray reinigen, von allen Rückständen befreien und trocknen. Eine Trockenlegung ist erforderlich. Die Anwendung von Kofferdam wird empfohlen.

2. Pulpschutz/ Unterfüllung

Bei Verwendung eines Schmelz-Dentin-Adhäsivs kann auf eine Unterfüllung verzichtet werden. Im Falle von sehr tiefen, pulpahanen Kavitäten entsprechende Bereiche mit einem Calciumhydroxid-Präparat abdecken.

3. Approximalkontakt gestaltung

Vor Kavitäten mit approximalen Anteilen eine transparente Matrize anlegen und fixieren.

4. Adhäsiv-System

Ätzen und Bonden gemäß den Herstellerangaben.

5a.Applikation aus Spritzen

Die benötigte Menge Komposit aus der Drehspritze entnehmen, mit den üblichen Metallinstrumenten in die Kavität einbringen und modellieren. Die Schichtstärke soll 2 mm nicht überschreiten.

5b.Applikation aus Komputeln

Die Kompule in den Dispenser einsetzen. Die Verschlusskappe abnehmen. Die Kompule so fixieren, dass die Öffnung im richtigen Winkel zur Ausbringung in die Kavität gerichtet ist. Das Material in die Kavität einbringen. Dabei langsam, gleichmäßigen Druck ausüben. Keine übermäßige Kraft anwenden! Die Schichtstärke soll 2 mm nicht über schreiten. Um die Kompule nach Beendigung aus dem Dispenser zu entfernen, den Stempel zurückziehen, anschließend die Kompule entfernen.

Hinweis: Aus Hygienegründen sind Komputeln nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

6. Aushärtung

Die Belichtungszeit beträgt für alle Farben pro Schicht 20 Sekunden mit einem handelsüblichen Polymerisationsgerät oder einer LED-Polymerisationslampe oder 2 mal 3 Sekunden mit einem Plasmapolymerisationsgerät. Der Lichtleiter ist so nah wie möglich an die Füllungs Oberfläche zu halten. Mehrflächige Füllungen von jeder Seite aus belichten. Durch den Einfluss des Luftsauroerffosts verbleibt an der Oberfläche jeder Schicht ein dünner nicht polymerisierter Film, die Dispersionsschicht. Diese stellt die chemische Verbindung zwischen den Schichten her und darf nicht berührt oder mit Feuchtigkeit kontaminiert werden.

7. Ausarbeitung

Das Zenchroma kann nach der Polymerisation soft ausgearbeitet und poliert werden. Zur Ausarbeitung eignen sich Finier diamanten, flexible Scheiben, Silikonpolierer oder Polierbürsten, Okklusion und Artikulation überprüfen und einschleifen, so dass keine keine Frühkontakte oder uner wünschte Artikulationsbahnen auf der FüllungsOber fläche verbleiben.

Kavitätenpräparation: Inlays, Onlays, Veneers

Eine möglichst substanzschonende Präparation mit nur gering diver -gie renden Kavitätenwänden wird angestrebt. Eine Mindestschichtstärke von 1,5mm in lateraler und ver tikaler Richtung wird gefor dert, um einseit, um einen Bruch des Materials zu verhindern. **Alle** internen Kanten und Winkel müssen rund sein. Federränder vermeiden. Die zervikale Stufe plan gestalten und nicht abschraßgen. Unver meidliche unterschiegehende Stellen mit Glasionomerzement ausblocken. Zur Präparation leicht konische Diamantstiefler mit abgerundeten Enden verwenden. Pulpapnähe Dentinbr eiche dur cheine dünne Schicht calciumhydroxid-oxidhaltige Präparate abdecken. Eugen-haltige Unterfüllungen sind kontraindiziert.

Abdruck und Provisorium

Nach der Abdrucknahme wird ein Kunststoffprovisorium erstellt. Dieses nur mit einem eugenolfre ien Zement befestigen.

Herstellung Inlays, Onlays und Veneers

Den Abdruck mit einem Super hartigjs ausgießen. Wenn das Modell hart ist, den Abdruck vom Modell entfernen. Unterschiegehende Stellen ausblocken und das Modell mit einem delft ein Isoler mittel isolier en. Das Inlay schichtweise auf dem Modell aufbauen. Zuerst approximale und tiefe okklusale Teile aufbauen. Jede Schicht soll maximal 2 mm hoch sein. DiePolymerisation er folgt mit einem handelsüblichen Polymerisationsgerät z. Die fertige Versorgung vom Stumpf abheben, ausarbeiten und hochglanzpolier en. Die Versor gung mit Wasser und Seife gründlich reinigen und mit Luft-/Vasserspray spülen undtrocknen.

Eingliedern von Inlays, Onlays oder Veneers

Das Provisorium entfernen und die Kavität reinigen. Kofferdam legen, die präparierte Zahnoberfläche reinigen und trocknen. Die Restauration mit leichtem Druck auf Passgenauigkeit überprüfen, Grobes Einsetzen vermeiden. Die Passform gegebenenfalls durch Beschleifen der Innenfläche verbessern. Die Okklusion darf bei Einprobe der Versorgung nicht geprüft wer den, da sonst die Gefahr einer Fraktur besteht, Ätzen und Bonden gemäß den Herstellerangaben.

Befestigung der Versorgung

Das Objekt wird mit einem handelsüblichen, dualhärtenden Befestigungskomposit befestigt. Bitte die entsprechenden Herstellerangaben beachten.

Besonder e Hinweise

- Die *Verarbeitungs* eite unter der OP-Leuchte liegt im Bereich von 2 Minuten.

Bei zeitlich umfangr eichen Restaurationen sollte die OP-Leuchte vor übergehend weiter vom Arbeitsfeld entfernt werden, um einen vorzeitigen Aushärtung des Kompositis vorzubeugen oder das Material mit einer Lichtdurchlässigen Folie abdecken.

- Zur Polymerisation ist ein Lichtpolymerisationsgerät mit einem Emissionsspektrum im Bereich von 350- 500 nm einzusetzen. Die gefor derten physikalischen Eigenschaften werden nur mit ordnungsgemäß arbeitenden Lampen erzielt. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Lichtintensität nach Angaben des Herstellers erforderlich.

Lichtintensität für die Aushärtung	≥1200 mW / cm²
Wellenlänge für die Aushärtung	350 - 500 nm
Aushärtzeit	20 sec.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Enthält 1,4-Butandiol dimethacrylat

Achtung: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Interaktion mit anderen Materialien

Da phenolische Substanzen (wie Eugenol) die Polymerisation hemmen, verwenden Sie keine Kavitätenliner (wie z. B. Zinkoxid-Eugenol-Zemente), die solche Substanzen enthalten. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des Medizinprodukts mit anderen bereits im Mund des Patienten befindlichen Materialien müssen vom Zahnarzt vor der Anwendung des Produktes berücksichtigt werden.

Nebenwirkungen

Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts sind bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergie) oder örtliche Missempfindungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ih nen unerwünschte Nebenwirkungen –auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir um Mitteilung. Zur Vermeidung einer möglichen Pulverreaktion ist bei Kavitäten mit freiliegendem Dentin eine Unterfüllung zu legen (z. B. calciumhydroxidhaltiges Präparat).

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Phenolische Substanzen (wie z. B. Eugenol) inhibieren die Polymerisation. Daher keine derartigen Substanzen enthaltenden Unterfüllungsmaterialien (z. B. Zinkoxid-Eugenol-Zemente) verwenden.

Lager- und Aufbewahrungshinweise

Bei 10-25 °C (50-77 °F) lagern. Drehspritzen nach Gebrauch sofort wieder gut verschlessen. Vor Gebrauch sollte die maximale Raumtemperatur erreicht haben. Kolben der Spritze nach Gebrauch etwas zurückdrehen, um ein Verkleben der Austrittsöffnung zu vermeiden. Nach Ablauf des Verfalldatums (siehe Etikett der Drehspritze) nicht mehr verwenden. Nur für den ärztlichen Gebrauch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dieses Produkt wurde speziell für den erlärteren Einsatz erich entwickelt. Es ist gemäß den in der Anleitung vorgeschriebenen Angaben zu verarbeiten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitungsergebnen.

Troubleshooting

Fehler	Ursache	Abhilfe
Komposit härtet nicht aus	Lichtleistung der Polymerisationslampe nicht ausreichend <p>Emittier ter Wellenlängenber eich der Polymerisationslampe nicht aus eichend</p> <p>Material wurde längere Zeit bei Temperaturen 25 °C gelagert</p>	Kontrolle der Lichtleistung und evtl. Austausch der Lichtquelle <p>Hersteller der Poly-merisationslampe konsultieren. Empfohlener Wellenlängenber eich: 350 - 500 nm</p> <p>Beachtung Lagertemperatur; Lagern bei 10-25 °C</p>
Komposit ist in der Spritze klebrig weich; farblose Flüssigkeit separiert sich in der Spritze	Material wurde zu lange in einem Spritzenwärmer gelagert	Spritzen nie länger als eine Stunde pro Anwendung in einem Spritzenwärmer lagern
Komposit erscheint in der Spritze zu hart und fest	Material längere Zeit bei 10 °C gelagert	Komposit vor Anwendung auf Raumtemperatur erwärmen lassen; evtl. Spritzenwärmer verwenden
Komposit erscheint in der Spritze zu hart und fest	Spritze nicht korrekt verschlossen, Komposit anpolymerisiert	Nach jeder Kompositentnahme aus der Spritze korrekt mit Kappe verschließen
Hlay/Onlay hält nach Eingliederung nicht	Die Restauration ist zu opak, um sie mit ein lichthärtendem Composite zu befestigen	Dualhärtendes Befestigungskomposit verwenden
Komposit härtet nicht richtig durch (dunkel oder opake Farben)	Zu hohe Schichtdicke Komposit pr o Aushärtungszyklus	Max. Schichtstärke von 2,0 mm pr o Schicht einhalten
Restauration erscheint zu gelb im Vergleich zur Farbreferenz	Unzureichende Polymerisation der Komposit schichtung	Belichtungszyklus mehr fach wiederhol en; mind. 20 sec.

EN	ZENCHROMA®
Universal Composite	
Instructions For Use	

Zenchroma is a light curing, hybrid composite containing an ultrafine, radiopaque glass filler and is indicated for placing fillings using adhesive techniques. It can be polished to a high lustre. Due to the ultrafine particle filler, extremely homogeneous restorations can be placed which are easily polished to a high lustre. The chamelone effect matches the shade of the filling perfectly to the tooth structure. The guidelines of EN ISO 4049 have been compiled with. Zenchroma is available in syringes and compules. The compules are for single use. Please do not reuse them, as this makes it impossible to rule out contamination and germ formation.

Composition

Glass powder, diurethane dimethacrylate, silicon dioxide, Bis-GMA, tetramethylene dimethacrylate.

Total filler

75% by weight (53% by volume) anorganic filler (0.005-3.0 µm)

Indications

- Direct anterior and posterior restorations in Black's classes I, II, III, IV, and V cavities.
- Inlays, onlays and laminate veneers
- Extended fissure sealing in molars and premolars
- Splinting loose teeth
- Adjusting the contours and shades to improve aesthetics

Application – Pretreatment

Before commencing the treatment, clean the tooth with non-fluoride polishing paste. Use a Vita® shade guide to select the shade while the tooth is still moist.

1. Cavity preparation

Minimal-invasive preparation of the cavity as generally required for adhesive techniques. All enamel margins in the anterior region should be bevelled. Do not bevel the margins in the posterior region and avoid slice preparations. Spray the cavity with water to clean it, remove all residue and dry it. The cavity must be isolated. It is advisable to place a rubber dam.

2. Pulp protection / Cavity liner

If an enamel-dentin adhesive is used, no cavity liner is required. In very deep cavities those ar ex as in dose proximity to the pulp must be coated with a calcium hydroxide material.

3. Approximal contact areas

When filling cavities with approximal sections, place a transparent matrix and fix it in place.

4. Adhesive system

Etch and bond according to manufacturer's instr uctions.

5a.Application of Zenchroma (syringes)

Take the required amount of composite from the syringe, place it in the cavity with conventional metal instruments and contour. The layer thickness must not exceed 2 mm.

5b.Application of Zenchroma (compules)

Place the compule in the dispenser. Remove the sealing cap. Position the compule in such a way that the opening is at a suitable angle for application within the cavity. Insert the material into the cavity while slowly and evenly applying pressure. Do not use excessive force! The layer thickness must not exceed 2 mm. Once finished, pull back the punch in order to remove the compule from the dispenser. The compule can then be removed.

Note: For hygiene reasons, the compule are only intended for single use.

6. Curing

The curing time for all shades is 20 seconds per layer with a conventional halogen curing lamp or an LED curing lamp. With a plasma curing system, the curing time is 2 x 3 seconds. Hold the waveguide as close to the surface of the filling as possible. Fillings with more than one surface must be cured from the direction of each surface separately. Due to the effect of the oxygen in the air,athin smear layer of unpolymerized material remains on the surface of each layer. This bonds the layers chemically and must not be touched or contaminated with moisture.

7. Trimming

Zenchroma can be trimmed and polished immediately after curing using finishing diamonds, flexible discs, silicone polishers and polishing brushes. Check the occlusion and articulation and spot grind to eliminate high spots or undesirable paths of articulation from the surface of the filling.

Cavity preparation: Inlays, Onlays, Veneers

The cavity should be prepared as minimally invasively as possible with only slightly diverging sides. To prevent the material fracturing, the layer must have a minimum thickness of 1.5 mm in the lateral and vertical aspects. All internal edges and angles must be rounded. Avoid slice preparations. Prepare a flat cervical shoulder – do not bevel it. Any un- avoidable undercuts must be blocked out with glass ionomer cement. Use lightly tapered diamonds with rounded tips for the preparation. Coat those areas of dentin in close proximity to the pulp with a thin layer of calcium hydroxide material. Cavity liners containing eugenol are contraindicated.

Impression and temporary restoration

Once the impression has been taken, a composite temporary restoration is fabricated. This may only be fabricated with a non-eugenol cement.

Fabricating an inlay, onlay or laminate veneer

Cast the impression with hard stone plaster. Allow the model to set and pull off the impression. Block out the undercuts and apply an oil-free separating agent to the model. Build up the inlay on the model layer-by-layer. Build up the approximal and deep occlusal sections first. Each individual layer may not be thicker than 2 mm and is cured separately with a commercially available light curing lamp The finished inlay is the released from the die. Trim and polish to a high lustre. Clean the inlay thoroughly with soap and water, rinse with air/water spray and dry.

Placing the inlay, onlay or laminate veneer

Remove the temporary restoration and clean the cavity. Place a rubber dam before cleaning and drying the prepared surfaces of the tooth. Exert gentle pressure on the inlay to check for fitting accuracy. Do not use force. force. If necessary, trim the fitting surfaces to improve the fit. The occlusion and articulation may not be checked when trying to fit the inlay as this could cause fractures. Etching and bonding according to the manufacturer's instructions.

Fixing the restoration

The restoration is fixed with a commercially available dual-curing fixing composite. Please adhere to the manufacturer's instructions.

Special notes

- The working time under a surgical lamp is approximately 2 minutes.
- In case of time-consuming restorations, the surgical lamp should be either temporarily moved away from the working area or the material should be covered by an opaque foil in order to prevent the composite from curing too early.
- Use a light-curing unit with an emission spectrum of 350- 500 nm for the polymerization of this material. As the required physical properties can only be achieved when the lamp works correctly, its luminous intensity must be checked regularly as described by the manufacturer.

Light intensity for curing	≥1200 mW / cm²
Wavelength for curing	350 - 500 nm
Curing time	20 sec.

Hazard and Precautionary statements

Contains tetramethylene dimethacrylate

Warning: May cause an aller gic skin reaction. Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Interaction with other materials

As phenolic substances (such as eugenol) inhibit polymerization, do not use cavity liners (such as zinc-oxide eugenol cements) containing such substances. Well-known cross-reactions or interactions of the medical device with other materials already in the patient's mouth must be considered by the dentist before the product.

Side-effects

With proper use of this medical device, unwanted side-effects are extremely rare. Reactions of the immune system (allergies) or local discomfort, however, cannot be ruled out completely. Should you learn about unwanted side-effects – even if it is doubtful that the side-effect has been caused by our product – please kindly contact us. To prevent possible reactions of the pulp in cavities where the dentin is exposed, the pulp must be protected adequately.

Interactions with other substances

As phenolic substances (such as eugenol) inhibit polymerization, do not use cavity liners (such as zinc-oxide eugenol cements) containing such substances.

Storage

Store at 10-25 °C (50-77 °F). Close the screw syringes tightly immediately after use. The material should be at room temperature before use. Retract the plunger of the syringe slightly to prevent the apertures from becoming blocked. Do not use after expiry date (refer to label on syringe). For use by dentists only. Keep out of reach of children. This product was developed specifically for the described range of applications. It must be used as described in the instructions. The manufacturer is not liable for damage caused by handling or processing the material incorrectly.

Trouble shooting	Problem	Cause	Remedy
Composite does not cure properly	Light output of the light-curing lamp is inadequate	Light output of the light-curing lamp is inadequate	Check the light output and change the light source if required
		Emitted wavelength range of the light-curing lamp is inadequate	Consult the manufacturer of the lightcuring lamp. Recommended wavelength range 350-500nm
Composite in the syringe is sticky and soft, colorless liquid separates in the syringe	Material has been stored for a longer period at 25 °C (77 °F)	Material has been stored for a longer period at 25 °C (77 °F)	Adhere to storage temperature. Store at 10- 25 °C (50- 77 °F).
		Material has been kept in a syringe war mer for too much time	Never keep a syringe in a syringe war mer for more than one hour per application
Composite appears too hard or firm in the syringe	Material stor ed at temperatur es 10 °C (50 °F) for a longer period of time	Material stor ed at temperatur es 10 °C (50 °F) for a longer period of time	Allow the composite to heat to room temperature before use; use a syringe war mer if necessary
		Syringe not properly sealed, composite partially cured	Always seal the syringe properly with the cap after taking out composite
Inlay/onlay is not properly retained when fitted	Restoration is too opaque to be cemented using only light-curing composite	Syringe not properly sealed, composite partially cured	Always seal the syringe properly with the cap after taking out composite
			Use dual-curing luting composite
Composite does not cure completely (fonce d' opaque nuances)	Composite layers applied too thickly for each curing cycle	Composite layers applied too thickly for each curing cycle	Adhere to a max. thickness of 2,0 mm per layer
		Restoration appears too yellow compar ed with the shade guide	Repeat the exposure cycle several times; min. 20 sec.

FR	ZENCHROMA®
Universal Composite	
Mode d'emploi	

Zenchroma est un composite hybride photopolymérisable contenant un ultra-verrafin et radio-opaque et est indiqué pour la mise en place de remplissages en utilisant des techniques adhésives. Il peut être poli pour obtenir un lustre élevé. Grâce au remplissage de particules ultrafin, des restaurations extrêmement homogènes peuvent être placées, facilement poli pour un lustre élevé. L'effet caméléon correspond parfaitement à la teinte du remplissage à la structure dentaire. Les directives de la norme EN ISO 4049 ont été respectées. Zenchroma est disponible en seringues et compules. Les compules sont à usage unique. Je vous en prie ne pas les réutiliser, car cela rend impossible d'exclure la contamination et la formation de germes.

Composition

Poudre de verre, diméthacrylate de diuréthane, dioxyde de silicium, Bis-GMA, tétra-méthylène diméthacrylate tardif.

Charge totale:

75 % en poids (53 % en volume) de charge inorganique (0,005-3,0 µm)

Les indications:

- Restaurations antérieures et postérieures directes dans les cavités de Black de classes I, II, III, IV et V.
- Inlays, onlays et placages stratifiés
- Fermeture prolongée des molaires et des prémolaires
- Faire éclater les dents lâches
- Ajustement des contours et des nuances pour améliorer l'esthétique

Application – Pretraitement

Avant de commencer le traitement, nettoyez la dent avec une pâte à polir sans fluor. Utilisez une Vita® nuancier pour sélectionner la teinte alors que la dent est encore humide.

1. Préparation de la cavité

Préparation mini-invasive de la cavité comme généralement requise pour les techniques adhésives. Tout es bords de l'émail dans la région antérieure doivent être biseautés. Ne biseautez pas les marges dans la région postérieure et évitez les préparations de tranches. Vaporisez la cavité avec de l'eau pour la nettoyer, retirez tous les résidus de séchage. La cavité doit être isolée. Il est conseillé de placer une digue en caoutchouc.

2. Protection de la pulpe/ doubleur de cavité

Si un adhésif émail-dentine est utilisé, aucun revêtement de cavité n'est requis. Dans des cavités très profondes, ces les zones à proximité immédiate de la pâte doivent être recouvertes d'un matériau d'hydroxyde de calcium.

3. Zones de contacts approximatifs

Lorsque vous remplissez des cavités avec des sections approximatives, placez une matrice transparente et fixez-la en place.

4. Système adhésif

Gravez et collez selon les instructions du fabricant.

5a. Application de Zenchroma (seringues)

Prenez la quantité requise de composite de la seringue, placez-la dans la cavité avec un Instruments métalliques et contour. L'épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 2 mm.

5b. Application de Zenchroma (compules)

Placer la compule dans le distributeur. Retirez le capuchon d'étanchéité. Placez la compule dans un tel manière que l'ouverture soit à un angle approprié pour l'application dans la cavité. Insérez le matériel dans la cavité tou en appliquant une pression lente et uniforme. N'utilisez pas de force excessive! L'épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 2 mm. Une fois terminé, retirez le poinçon afin de retirer la compule du distributeur. La compule peut alors être supprimée.

Remarque: Pour des raisons d'hygiène, les compules sont uniquement destinées à un usage unique.

6. Durcissement

Le temps de durcissement pour toutes les nuances est de 20 secondes par couche avec une lampe de polymérisation halogène conventionnelle ou une lampe à polymériser LED. Avec un système de polymérisation au plasma, le temps de durcissement est de 2 x 3 secondes. Tenir le guide d'ondes le plus près possible de la surface du remplissage. Remplissages avec plus d'un la surface doit être durcie à partir de la direction de chaque surface séparément. En raison de l'effet de l'oxygène dans l'air, une fine couche de frots de matériau non polymérisé reste à la surface de chaque couche. Cela lie chimiquement les couches et ne doit pas être touché ou contaminé par l'humidité

7. Tailer

Zenchroma peut être taillé et poli immédiatement après le durcissement en utilisant une finitiond'iamants, disques souples, polissoirs en silicone et broches à polir. Vérifiez l'occlusion et articulation et spot grind pour éliminer les points hauts ou les chemins d'articulation indésirables de la surface du remplissage.

Préparation de la cavité : Inlays, Onlays, Faces et

La cavité doit être préparée de manière aussi peu invasive que possible avec seulement légèrement divergent côtés. Pour éviter la fracture du matériau, la couche doit avoir une épaisseur minimale de 1,5 mm dans les aspects latéraux et verticaux. Tous les bords et angles internes doivent être arrondis. Évitez les tranches les préparatifs. Préparez une épaule cervicale plate – ne la chanfreinez pas. Les contre-dépouilles inévitables doivent être protégées soigneusement. En incrustation avec de l'eau et du savon, rincez avec un spray air / eau et séchez. Mettre en place de l'inlay, onlay ou placage stratifié

Retirer la restauration provisoire et nettoyer la cavité. Placer une digue en caoutchouc avant le nettoyage et sécher les surfaces préparées de la dent. Exercez une légère pression sur l'incrustation pour vérifier l'ajustement précision. N'utilisez pas la force. Si nécessaire, coupez les surfaces d'ajustement pour améliorer l'ajustement. L'occlusion et l'articulation peut ne pas être vérifiée lors de la mise en place de l'insert car cela pourrait provoquer des fractures. Gravure et collage selon les instructions du fabricant.

Réparer la restauration

La restauration est fi xée avec un composite de fixation à double polymérisation disponible dans le commerce. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Notes spéciales

Le temps de travail sous une lampe chirurg

Universal Composite

Kullanım Talimatları

Zenchroma ışıkla kirlenen ultra ince radyoopak cam dolgu maddesi içerir. Yapıştırma teknikleri kullanılarak dolguların yerleştirilmesi için endikedir. Yüksek bir paralıkla sağlayacak şekilde cilalanabilir. Ultra ince partiküllü dolgusu sayesinde son derece homojen restorasyonlar yapılabılır ve kolayca yüksek paralıkla sağlayacak şekilde cilalanabilir. Bukalemun etkisi sayesinde dolgu renginin diş yapısına mükemmel şekilde uymasını sağlar. DIN EN ISO 4049 yönetmeliğine uygundur. Zenchroma şirngalar ve kompüller halinde temin edilir. Kompüller tek kullanımlıktır. Mikrop oluşumunu ve kontaminasyonu önlemeyi imkansız kilediğinden lütfen kompülteri tekrar kullanmayın.

Bileşim: Cam toz, diüretan dimetakrilat, silikon dioksit, Bis-GMA, tetrametilen dimetakrilat.
Cam tozu: 75 (hacimce% 53) anorganik dolgu maddesi (0,005 -3,0 µm)
Total dolgu maddesi: Ağırlesim% 75 (hacimce% 53) anorganik dolgu maddesi (0,005 -3,0 µm)
Endüksiyonlar:

- Black sınıfı I, II, III, IV ve V öyküldara direkt anterior ve posterior restorasyonlar
- Inlay, onlay ve lamina vner gibi indirekt restorasyonlar
- Molar ve premolar dişlerde genişletilmiş fissür kapatma
- Geveşk dişlerin splinite alınması
- Estetik iyileştirme için konturların ayarlanması ve renk verilmesi

Uygulama – Onışlem
Tedyaviye başlanmadan önce dişi florür içermeyen bir cila macunuyla temizleyin.
Diş halen nemliken renk seçimi için Vita®shade klavuzuu kullanın.

1. Kaviteinin prepare edilmesi

Kavite genelde adehez teknikleri için gerektiği derecede minimal invaziv olarak prepare edin. Anterior bölgede tüm mine kenarları eğim verilmelidir. Posterior bölgedeki kenarları eğim vermayin ve dilim keskinle preperasyonlardan kaçınin. Kaviteyi su spreyleyerek temizleyin, tüm kalıntıları uzaklaştırın ve kurutun. Kavite izole olunmalıdır. Katmanlar bir arada kullanılmasını tavsiyeye edilir.

2. Pulpanın korunması/ Kavite astarı

Mine-dentin adheziyi kullanılsaksaka kavite astarına gerek yoktur. Bazı alanların pulpaıya çok yakın olduğunu çok derin kavitelerde pulpa kalsiyum hidroksit içeren bir materyalle kaplanmalıdır.

3. Aduksiyon matrisi bölgeleeri

Aproksimal bölgelelerdeki kaviteleeri doldururken transparan bir matris yerleştirin ve yerine sabitleyin

4. Adehez sistem

Üreticinin talimatlarına asitlee aşındırın yapıştırın.

5a. Zenchroma (şirngalı) Uygulaması

Şirngadan gerekli miktarda kompoziti alın, konvansiyonel metal aletlerle kaviteye uygulayın. Katman kalnlığı2 mm’yi geçmemelidir.

5b. Zenchroma (kompül) Uygulaması

Kompülü dispense ederek yerleştirin, Tiprasını çıkartın. Kompülün açık ucunu kavite içinde uygulama yapabilemek için uygun bir açıya yerleştirin. Yavaş ve eşit bir şekilde basıncı uygulayarak matzemeyi kaviteye yerleştirin. Açığı düşü kullanmayın! Katman kalnlığı 2 mm’yi geçmemelidir. Bütürdikten sonra, dispensörden kompülü çıkartmak için pauç gerei çekin. Bundan sonra kompül çıkartılabilir. Not: Hijyen nedenlerinden ötürü, kompül yalnız tek kullanımlıktır.

6. Kurlenme

Tüm renklerin serletşese süresi, geleneksel halojen kurlenme lambastayla veya bir LED serletşese lambası katman başına 20 saniyedir. Plazma kurlenme sistemi ile kurlenme süresi 2 x 3 saniyedir.İşık klavuzuna mümkün olduğunda dolgu yüzeyine yakın tutun. Birden fazla yüzeyi izole dokular, her yüzey yönünden ayrı ayrı kurlenmelidir. Havadaki oksijenin etkisinden dolayı, her birinin yüzeyinde polimerize olmayan ince bir smear tabakası kalır. Bu, katmanları kimyasal olarak birbirine bağıdğıından yüzeye dokunulmamak veya nem ile kontamine edilmemelidir.

7. Traşlama

Zenchroma kurlendikten hemen sonra son kat parlatma elmasları, esnek diskler, silikon parlatıcılar ve parlatma fırçaları kullanarak ırşlanabilir ve cilalanabilir. Öklüzünü ve artikülasyonu yerleştirilen yüzeylerin kontrol eden ve dolgunun yüzeyindeki yüksek noktaları veya istenmeyen artikülasyonu yollarnı ortadan kaldırarak için yontun.

Kavite Preperasyonu: Inlay, Onlay ve Veneer

Kavite mümkün olduğdu kadar minimal invazif şekilde, tarafları birbirinden ancak hafifçe uzaklaşacak şekilde prepare edilmelidir. Tüm iş hatlar ve noktalar açık yuvartılmalıdır. Dilim şeklinde preperasyonu kaçınin. Düz bir servikal omuz oluşturun, eğiklik vermayin. Kaçınılmayan alt kesiler cam iyonomer semete bloke edilmelidir. Preperasyonu vuaruk uçları ve suya hafifce inen elmas kullınin. Pulpaıya yakın dentin alanlarını ince bir kalsiyum hidroksit materyalle kaplayın. Öjenol içeren oçür astarları kontrendikedir.

Ölçü ve geçi restorasyon

Ölçü alındıktan sonra, kompoziten geçici bir restorasyon yapılır. Bu sadece öjenol olmayan bir siman ile tutturulmalıdır.

Inlay, Onlay veya Lamine Veneer

Ölçüyu (impression) serit taş veya döküm. Modelin çokmesini bekleyin ve ölçüyu çekip çıkartın. Alt taraftan yarım kesiliri bloke edin ve modelde yazgıç aynısı ayrı uygulayın. Inlay modeli üzerinde tabakalar halinde inşa edin. Önce aproksimal ve dentin kenarları kesilimleri inşa edin. Her bir tabaka 2 mm kalnlığından fazla olmamalı ve ticari olarak temin edilebilri ışık kurlenme lambası ile kurlenmelidir. Bundan sonra bitmiş inlaydan boya uzaklaştırılın. Traşlama ve cilalama yapılır. Inlay sabun ve su ile iyice temizlerin, havai/ su ile spreylenir ve kurultur.

Inlay, Onlay ve Veneerlerin Takılması

Geçici restorasyonu çıkartın ve kaviteyi temizleyin. Prepare edilmiş yüzeyleri temizlemeden ve kurlalmadan önce kauçuk ençer (rubberdam) yerleştirin. Inlayı doğru bir şekilde yerleştirdiğnen emin olduktin işi nazikçe bastırın. Güç kullanmayın. Gerekirse, yerleştirmeyi iyileştirmek için bağlama yüzeylerini düzeltin. Kirli materyal sebep obaleceğinden inlay yerine yerleştirilmeden ölçülere ve artikülasyonu kontrol edilmeyebilir. Asit aşındırması ve yapıştırma üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

Restorasyonun Fiksasyonu

Restorasyon, tıcanı olarak temin edilbleben, dual kurlenmeli fiksatif kompoziti ile fikse edilir. Lütfen üreticinin talimatlarına uyun.

Özel Notlar

Cerrahi lambası ile çalışma süresi yaklaşık 2 dakikadır. Fazla zaman alan restorasyonların yapılması durumunda, kompoziti çok erken kurlenmesini önlemek için cerrahi lambayı ve geçici olarak çalışma alanından uzaklaştırılmıy ve ta materyal opak bir folyo ile kaplanmalıdır. Bu matzemnin polimerizasyonu için 350 - 500 nm ışık spektrumunda emisyon yarapabilen kurlenme lamba ünitesi kullanın. Gereken fiziksel özellikler ancak lamba doğıru çalıştığı zaman elde edilebilir. İşğin şiddeti diğerleri tarafından açıklandığı şekilde düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Kurlenme yoğunluğu	≥1200 mW / cm ²
Kurlenme dalgaboyu	350- 500 nm
Kurlenme süresi	20 sec.

Tehlikeler ve Uyarılar

Tetrametilen dimetakrilat içerir

Uyarı: Alerjik tipi reaksiyonlarına neden olabilir. Koyuucuları ve/veya koruyucuları veya kullandığı gözünüzü koruyun/ yüzünüzü koruyun Ciltte tahriş veya kızamıklık meydana gelirse: Tıbbi tavsiyeyi/müdahale alın.

Diğer matzemlere etkileşim

Fenolik maddeler (öjenol gibi) polimerizasyonu engellediğinden, bu tür maddeleri içeren kavite astarları (çinko oksit öjenol çimentoların gibi) kullanmayın. Tıbbi cihazın, hastanın ağzında bulunan diğer materyaleyle (yi bilinen çapraz reaksiyonları veya etkileşimleri, ürünü kullanmadan önce dişi hekimî tarafından değerlendirilmelidir).

Yan etkiler

Bu tıbbi cihazın doğru kullanımını durumunda istenmeyen yan etkiler son derece nadir görülr. Bununla birlikte, bağırsık disidrinin reaksiyonları (alerjiler) veya yerel rahatsızlıklar tamamen göz ardı edilemez. Yan etkilerin örünümünden kaynaklandığı şüpheli olsa bile istenmeyen yan etkler hakkında bilgi alınmaz durumlarda lütfen bilginizi belirtmeye geçin.

Dentinin aşırıdeğişiklik kaviteleerde pulpanın olası reaksiyonlarını önlemek için pulpa yeterince korunmalıdır.

Diğer maddelere etkileşimler

Fenolik maddeler (öjenol gibi) polimerizasyonu engellediğinden kavite astarları içeren maddeleri kullanmayın. (örn, çinko oksit öjenol çimentoların gibi)

Saklama

10-25°C’de (50-77°F) saklayın. Kullanılmadan hemen sonra vidalı şirngaları sıkıca kapatın. Matzeme kullanılmadan önce sıkıldığında ölmelidir. Açıklıkların tıkanmasını önlemek için şirngayı pistonunu hafifçe geri çekin. Sunu kullandıktan tarhinden sonra kullananıy (şirnga üzerindekî etikete bakın). Sadece dişi hekimleri tarafından kullanılmalıdır. Çocukların erişimemeçği yerlerde saklayın. Bu ürün, açıldıkları uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Kullandıa talimatlarıda açıklandığı gibi kullanılmalıdır. Üretici, materyalin yanlış kullanılması veya işlenmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Sorun	Nedeni	Çözümü
Kurlenme lambasının ışığı yetersiz	İşık çıkışını kontrol et, gerekli ise işık kaçınığını değiştir	
Kompoziti düzgün şekilde kurlenmüyor	Kurlenme lambasının yaydığı dalga boyu aralığı yetersiz	
Şirngadaki kompoziti yapıştırın ve yumuşak, şirngada renksiz sıvı aynışıyor	Materyal uzun bir süre için 25°C’de muhafaza edilmiş (77°F)	
Kompozit, şirngada çok sert ve katı görünüyor	Matzeme çok uzun süre bir şirngada ısıtıcısında tutulmuş	
Kompozit, şirngada çok sert ve katı görünüyor	Materyal 10°C (50°F) sıcaklıklarda daha uzun süre saklanmıř	
Kompozit, şirngada çok sert ve katı görünüyor	Şirngada düzgün kapatılmamıř, kompozit ksmen kurlenmiř	
Inlay /Onlay yerine yerleřtirdiğinde düzgün şekilde tutunamıyor	Restorasyon, yalnızca ışıkla kurlenerek simanle edilmeyecek kadar opaktır	
Kompozit tamamen kurlenmiyor (koyu veya opak renklerde)	Her kurlenme için uygulanan kompozit katmanları çok kalın	
Restorasyon, renk klavuzıyla karşılařtırdığında çok sarı görünüyor	Kompoziti tabakası yetersiz kurlenmiř	

Universal Composite

Инструкции

Zenchroma - это светотверждаемый гибридный композит, содержащий ультратонкий рентгеноконтрастный стеклянный наполнитель, который показан для установки пломб с использованием адгезивных методов. Его можно ополножать до блеска. Благодаря наполнителю из сверхмелкозернистых частиц можно создавать чрезвычайно однородные реставрации, которые легко полируются до зеркального блеска. Эффект замелюна идеально сочетается с оттенком пломбы и структурой зуба. Нормы EN ISO 4049 соблюдены. Zenchroma выпускается в шприцах и колпачках. Колпачку предназначены для однократного использования. Пожалуйста, не используйте их повторно, так как это не позволяет исключить заражение и образование микробов.

Остав
Стеклояный порошок, диуретан диметакрилат, диоксид кремния, бис-ГМА, тетраметиленидиметакрилат.
Общий наполнитель:
75% по весу (53% по объему) неорганического наполнителя (0,005 -3,0 мкм)
Показания

- Прямые реставрации передних и боковых зубов в полостях I, II, III, IV в V классов Блэка.
- Вкладыши, накладкi и ламинат
- Расширенная герметизация фиксур моляров и премоляров.
- Шинирование расшатанных зубов
- Корректировка контуров и оттенков для улучшения эстетики

Применение – Предварительная обработка

Перед началом лечения очистите зуб неординарной полировочной пастой. Используйте расцветку Vita *, чтобы выбрать оттенок, пока зуб еще влажный.

1. Подготовка полости
Минимально инвазивная подготовка полости, как правило, требуется для адгезивных методов. Все края эмали в переднем отделе должны быть скошены. Не скашивайте края в задней части и избегайте подготовки срезов. Обрызгайте полость водой, чтобы очистить ее, удалите все остатки и высушите. Полость должна быть изолирована. Желательно поставить резиновый плат.

2. Защита пульпы / лайнер полости
Если используется адгезив эмаль-дентин, вкладыши для полости не требуются. В очень глубоких полостях области в непосредственной близости от пульпы должны быть покрыты материалом гидроксида кальция.

3. Приблизительные контактные площадки.

При заполнении полостей аппроксимальными отделами установите прозрачную матрицу и зафиксируйте ее на месте.

4. Адгезивная система

Протравите и прикройте в соответствии с инструкциями производителя.

5a. Применение Zenchroma (шприца)
Возьмите из шприца необходимое количество композита, поместите его в полость обычными металлическими инструментами и контура. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

5b. Применение Zenchroma (compules)

Поместите компьютер в дозатор. Снимите заглушку. Расположите компюл таким образом, чтобы отверстие находилось под перпендикулярным углом для введения в полость. Вставьте материал в полость, медленно и равномерно надавливая. Не применяйте чрезмерную силу! Толщина слоя не должна превышать 2 мм. Заключив, потяните пуансон назад, чтобы извлечь компюл из дозатора. Затем компюлу можно удалить. Примечание. Из соображений гигиены компьютеры предназначены только для однократового использования.

6. Лечение
Время отверждения для всех оттенков составляет 20 секунд на слой при использовании обычной галогенной лампы для полимеризации или светодиодной лампы для полимеризации. В системе плазменного отверждения время отверждения составляет 2 x 3 секунды. Держать волновод как можно ближе к поверхности засыпки. Заваличи с более чем одной поверхностью необходимо отверждать со стороны каждой поверхности отдельно. Из-за эффекта испоряд в воздухе, тонкий эмалевый слой неполимеризованного материала остается на поверхности каждого слоя. Это связывает слои химически, и ими нельзя прикасаться или загрязнять влагой.

7. Обреза

Zenchroma можно обрезать и ополножать сразу после отверждения, используя для отделии алмазы, гибкие диски, силиконовые полировальные инструменты и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

Подготовка полости: вкладыши, накладкi, виниры
Полость должна быть подготовлена как можно менее инвазивно, с небольшими расходящимися станами. Чтобы предотвратить растрескивание инструмента и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

8. Лечение
Полость должна быть подготовлена как можно менее инвазивно, с небольшими расходящимися станами. Чтобы предотвратить растрескивание инструмента и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

Подготовка полости: вкладыши, накладкi, виниры
Полость должна быть подготовлена как можно менее инвазивно, с небольшими расходящимися станами. Чтобы предотвратить растрескивание инструмента и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

9. Обреза
Zenchroma можно обрезать и ополножать сразу после отверждения, используя для отделии алмазы, гибкие диски, силиконовые полировальные инструменты и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

Подготовка полости: вкладыши, накладкi, виниры
Полость должна быть подготовлена как можно менее инвазивно, с небольшими расходящимися станами. Чтобы предотвратить растрескивание инструмента и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

10. Лечение
Полость должна быть подготовлена как можно менее инвазивно, с небольшими расходящимися станами. Чтобы предотвратить растрескивание инструмента и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

11. Обреза
Zenchroma можно обрезать и ополножать сразу после отверждения, используя для отделии алмазы, гибкие диски, силиконовые полировальные инструменты и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

12. Лечение
Полость должна быть подготовлена как можно менее инвазивно, с небольшими расходящимися станами. Чтобы предотвратить растрескивание инструмента и полировальные щетки. Проверьте окклюзию и артикуляцию, а также точность шпифорку, чтобы устранить выступы или нежелательные пути сочленения с поверхностью пломбы.

Интенсивность света для отверждения	≥1200 mW / cm ²
Длина волны для отверждения	350- 500 nm
Время отверждения	20 sec.

Заявления об опасности и мерах предосторожности
Содержит тетраметиленидиметакрилат
Предупреждение: может вызвать алергическую кожную реакцию. Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица. При появлении раздражения кожи или сыпи, обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими материалами
Поскольку фенольные вещества (например, эвгенол) ингибируют полимеризацию, не используйте эти материалы одновременно с другими материалами, содержащими эти вещества. Перед использованием продукта стоматолог должен учесть хорошо известные перекрестные реакции или взаимодействия медицинского устройства с другими материалами, такие как находящимися во рту пациента.

Хранение
При правильном использовании этого медицинского устройства нежелательные побочные эффекты возникают крайне редко. Однако нельзя полностью исключить реакции иммунной системы (аллергия) или местный дискомфорт. Если вы узнали о нежелательных побочных эффектах - даже если есть сомнения, что побочный эффект был вызван нашим продуктом - пожалуйста, свяжитесь с нами. Чтобы предотвратить возможные реакции пульпы в полостях, где обнажается дентин, пульпа должна быть надежно защищена.

Взаимодействие с другими веществами
Поскольку фенольные вещества (например, эвгенол) ингибируют полимеризацию, не используйте прокладкi для полостей (например, эвгеноловые цементы на основе оксида цинка), содержащие такие вещества.
Хранение
Хранить при температуре 10-25 ° C (50-77 ° F). Плотно закройте винтовые шпирцы сразу после использования. Перед использованием необходимо прогреть материал до комнатной температуры. Стерилизуйте шпирцы, чтобы избежать риска загрязнения. Не использовать по истечении срока годности (см. Этикетку на шпирце). Только для стоматологов. Храните в недоступном для детей месте. Этот продукт был разработан специально для описанного диапазона приложений. Его необходимо использовать, как описано в инструкции. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным обращением или обработкой материала.

Поиск неисправностей

Проблема	Причина	Средство
Композит не отверждается должным образом	Светоотдача лампы для отверждения света недостаточна. Диапазон излучаемых длин волн лампы для отверждения света недостаточен.	Проверьте светоотдачу и при необходимости замените источник света. Проконсультируйтесь с производителем осветительной лампы. Рекомендуемый диапазон длин волн: 350-500 нм
Композит в шприце липкий и мягкий, бесцветная жидкость отделяется в шприце.	Материал хранился более длительное время в 25°C (77°F)	Соблюдайте температуру хранения. Хранить при температуре 10-25°C (50-77°F).
Композитный материал в шприце кажется слишком твердым и твердым.	Материал слишком долго хранился в подогревателе шпирца	Никогда не держите шпирцы в подогревателе шпирца более одного часа на одно применение.
Вкладыш / накладка не удерживается должным образом при установке	Материал хранится при температуре 10°C (50°F) в течение более длительного периода времени.	Перед использованием дайте композит нагреется до комнатной температуры, при необходимости используйте грелку для шпирцев
Композит не полимеризуется полностью (темные или непрозрачные оттенки)	Шпирц недостаточно герметичен, композит частично отвержден	Всегда плотно закрывайте шпирцы крышкoй после извлечения композита.
Реставрация выглядит слишком желтой по сравнению с табличкой оттенков.	Реставрация слишком непрозрачная, чтобы ее можно было закрепить только светотверждаемым композитом.	Используйте фиксирующий композит двойного отверждения.
Реставрация выглядит слишком желтой по сравнению с табличкой оттенков.	Композитные слои наносятся слишком толстыми для каждого цикла отверждения	Соблюдайте макс. толщина 2,0 мм на слой
Реставрация выглядит слишком желтой по сравнению с табличкой оттенков.	Недостаточное отверждение композитного слоя	Повторите цикл экспонирования несколько раз; мин. 20 сек.

Universal Composite

تعليمات للاستخدام

زين كروما هو مركب هجين خفيف المعالجة تحتوي على زجاج شفاف للغاية يشار زينرومينول فاي ولوضع حشوات باستخدام تقنيات الصليب. يمكن صقله لدرجة عالية من اللعان. بسبب الجسيمات فائقة النعومة ، يمكن وضع ترميمات متجانسة للغاية مصقول بسهولة إلى لعان عالي.

EN ISO 4049تطبيق مع تأثير الحراية مع ظل الللال تماما على بنية السن. تم الالتزام بإرشادات زين كروما متوفر في شكل حن وحزم كبسولات للاستخدام الاحادي . يرجى عدم إعادة استخدامها ، لأن هذا يجعل من المستحيل استبعاد التلوث وتكون الجراثيم.

مسحوق الزجاج ، ثنائي ميثاكريلات ثنائي بوريثان ، ثنائي أكسيد السيليكون ، بيس-جى ام اى ، رباعي الميثيلين ثنائي الميثاكرى ميثاخر.
إجمالي فاي لير:
7۵% من وزنها (۵۳% من حيث الحجم) مشمع فاي لير (۳۰۰ - ۰۰۰۵ ميكرون)
دواعى الاستعمال

التجاويف ترصيعات ، الترميمات الامامية والخلفية المباشرة في صفوف بلاك الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ترصيعات وقشرة مصقولة إحكام غلق تمتد في الأضراس والضواحك تراكم الذئع تجبير الأسنان المفكوة تعديل الكفاف والظلال لتحسين الجملابيات
التطبيق - التثبيت
قبل البدء في العلاج ، نطف السن بمعجون تلميع لا يحتوي على أوريد. استخدم فيترا *دليل الظل لتحديد الظل بينما لا يزال السن رطبًا.

1-إعداد التجويف

تحمض تجويف طفيف التوتل على كما هو مطلوب بشكل عام لتقنيات التسحق. الجمع يجب أن تكون حواف المعينا في المنطقة الامامية مشظولة لا يتم بصفط الوباش في المنطقة الخلفية وتجنب تحضيرات الشرائح. رش التجويف بلماة لتنظيف وإزالة الك الباقيا وتجفيفها. يجب عزل التجويف من المستحسن وضع سد مطاطي.

2 -حمية اللب / طبانة التجويف

إذا تم استخدام مادة لاصقة من المعينا والمينا والعاج ، فلا داعي لطبانة التجويف. في تلك التجاويف العميقة جدا على مقربة من اللب ، يجب تعليفة بمادة هيدروكسيد الكالسيوم.

۳حماطق الاصصال التقريبية

في مكثايف. عند ملء التجاويف بأقسام تقريبية ، صب مصقولة شفافة و

۴ نظام لاصق

حفر ولصق وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

۵ ا تطبيق زين كروما (الحنق)

سد الكمية المطلوبة من المركب من المنطقة ، ضعه في التجويف بالطريقة التقليدية أدوات معدنية ومحيط يجب ألا يتجاوز ۲ مم.

6 - تطبيق زين كروما (مركبات)

يمكن الكوسمولة في الموزع قم بإزالة غطاء الحنقر. ضع المركب بطريقة تجعل الفتحة بأزواية مناسبة للتطبيق داخل التجويف. اجرد المادة في التجويف مع الضغط ببطء وبشكل متساو. لا تستخدم القوة المفرطة؛ يجب ألا يتجاوز سمك الطبقة ۲ مم.

بعد الإزالة الانتهاء ، اسحب اللكمة للحنق من أجل قم بإزالة الكوسميول من الموزع. فيمكن بعد ذلك إزالة الكوسميول.

ملاحظة: لأسياب تتعلق بالنتافة، فإن الكوسميول مخصص للاستخدام الفردي فقط.

7. إزالة

[E] الوقت المعالجة لجميع الظلال هو 4 ثانية لكل طبقة باستخدام مصباح معالجة هالوجين تقديدي أو مصباح المعالجة بالبلازما و وقت المعالجة ۳ × ۲ ثانية. اسك مادة حنق حنق ببقية بالقرب من سطح لوح قدر الامكان. الأدياع بانكلر من واحد يجب معالجة السطح من الجاه كل سطح على حده. سميت ثاقير الالكسجين في الهواء ، تبقى طبقة مسحة من مادة غير مملنة على سطح كل منها طبقة. هذا يربط الطبقات كيميائيا ويجب عدم لمسها أو توتلها بالروطونة

۷. إزالة

يمكن تقليم وتلميع زيروكونيا مباشرة بعد المعالجة باستخدام التنطيب الماس والاقراص المرنة وملعم السيليكون وفرش التلميع. تحقق من الاسداد والمفصل والطحن الموضوعي للتخلص من البقع المرغعة أو مسارات التعبير غير المرغوب فيها من سطح الفيلير.

تحمضير التجويف: الحشوات ، أولتيز ، فينيتوز

يجب تحضير التجويف باقل قدر ممكن من التدخل الجراحي مع تبادل طفيف فقط الجوانب لمنع تكسر المادة ، يجب ألا يقل سماكة الطبقة عن 1,۵ مم في الجوانب الجانبية والعمودية. يجب تقريب جميع الحواف والزوايا الداخلية. تجنب شرحية الاستعدادات. إمداد فلوريدا في الكنتع عنق الرحم - لا تطبقة ذلك. يجب أن يكون أي نقص لا يمكن تجنبه يجب سدھا مع الاسمنت الزجاجي الشراحي. استخدم الماس الناقص قليلاً مع رؤوس مندررة للتحضير. لا تطبقة تلك المناطق من اللب مع مقربة من اللب طبقة رقيقة من مادة هيدروكسيد الكالسيوم. طبلان طبقات التجويف التي تحتوي على الأرجينول.

الطباعة والتريم المؤقت

بمجرد أخذ القياس ، يتم تصنيع تريم مؤقت مركب. قد يكون هذا فقط يتم تثبيته بالسمت خالي من الأوجينول.

اصصل على الإطباع بالاص الحجري الصلب
اسمح للمزج بضغط الإطباع والتخلص منه من قطع السطيفة وتطبيق عامل حنق خالي من الزيت على النموذج. بناء طبقة نموذجية لثومج طبقة. قبل إنهاء أسياب الإطباق التقريبية العميقة أو لا كل فرد قد لا يزيد طبقة عن ۲ مم ويتم معالجتها بشكل متصل باستخدام مادة مائة تجارا ضوء.

ثم يتم إخراج الطبقة ۰ بلمرة ۱۸۰ ثانية. اطباق. هيلت باور و هورس كوتلز، بلمرة وسطية ۸۰ ثانية (صمباح المعالجة النهائية من القالب وتلميع وتلميع إلى بريق على. نطف الطبانة جيدا بلماة والمام والمامون ، الشطها بوزاد الهواء / الماء وجففها.

إزالة التريم المؤقت وتنظيف التجويف. ضع سد مطاطي قبل التنظيف وتجب السطحة المحضرة للس. مارس ضغطاً لطيفاً على الطبقة لتلتح من الزلازل صخة. لا تستخدم القوة. إذا أزل المرء قم بفتح الأسياب المتلثة لتلميع. الر الاسداد و قد لا تفحص المفصل عند محاولة التطعيم لأن هذا قد يتسبب في حدوث كسور. الحفر والربط حسب تعليمات الشركة الصانعة.

من تثبيت التريم بمركب ثنائي المعالجة مئاح تجارياً. يرجى الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة.

ملاحظات خاصة

في حالة غياب التريم أو التستغرق وقتاً طويلاً ، يجب تحريك المقرب الصلبة من جهة تحت المصباح الجراحي حوالي دقيقتين.